Intect S

무기질 바탕면을 위한 내부용 플라스터

사 용 용 도	벽돌벽 표면, 특히 ALC블록의 벽면을 평활토록 하는 박막 석고플라스터 축축한 벽면에는 적합하지 않음	
제 품 특 성	? 마감 두께가 얇아(4~6mm) 자재의 소요량이 적음 ? 스프레이 장비 사용 가능 ? 투습성	
물 성	바 인 더	Gypsum, plasticized
	절건비중	약 1.3 g/㎤
시공방법	바탕면처리	- 모든 바탕면은 부착력이 저하되지 않도록 깨끗하고, 매끈하고, 이물질 등이 없어야 한다. - 6mm 이하의 마감 두께인 경우에는 사전 물축임이 필요하다.
	혼 합	25 kg, 1포당 약 15 ℓ물과 배합 마감작업을 할수 있을 정도의 매끈한 반죽이 될 때까지 전동교반기로 배합한다. 마감작업 후 혼합물에 가수하는 경우에는 경화가 방해된다.
	마 감	**코너비드 부착** - 원하는 마감 두께에 맞춰 코너비드를 혼합물에 묻혀 설치한다. **플라스터 마감** - 장비나 손으로 마감하고 긴 일자흙손으로 수직,수평으로 평활하게 마감한다. - 플라스터가 굳기 시작할 때 표면을 축인 다음 steel trowel로 표면을 매끈하게 만든다.
	단위사용량	약 1.0 kg /㎡, 1mm 마감두께당 재료의 정확한 단위사용량은 현장에서 직접 시험코팅 후 결정하여야 한다.
	최소마감두께	4 mm

alsecco
FASSADENKOMPETENZ

	작업환경조건	코팅작업 중이나 건조기간 중에는 3℃ 이하로 떨어져서는 안된다.
	건조시간	약 2 ~5 일 대기온도와 상대습도에 따라 좌우된다.
	도구 세척	코팅재가 굳기 전에 물로 세척
	장비 사용	장비에 대한 별도자료 참조
포 장	물품 번호	00400
	포장 단위	25 kg/포대
	색 상	백색
기타사항	운 송	유해물질이 아님
	보 관	공장출하 시 포장방법대로 보관되고, 동해로부터 보호되어 보관되는 경우에 최소 3 개월
	안 전성	본 제품은 석고와 석회를 함유하고 있고 수분/물과 매우 강한 알카리 반응을 일으킨다. 눈과 피부에 닿는 것을 피하여야 한다. 눈과 피부에 접촉시 많은 물로 씻어낸다. 눈에 들어 갔을 경우 의사의 진찰을 받는다. 필요시 EC안전성 자료(MSDS) 제출가능

주식회사 ALCMATE
서울시 양천구 목1동 917-9 현대41타워 2008
Tel) 02-2168-3335
Fax)02-2168-3858
e-mail) jmcho@alcmate.com

alsecco
FASSADENKOMPETENZ